



## Produktbeschreibung

**Eigenschaften:**

- Hochwertige, umweltfreundliche Innenfarbe
- Sehr gut deckend
- Top-Verarbeitungseigenschaften
- Für anspruchsvolle Innenbeschichtungen
- Leicht füllend
- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln \*
- Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen
- JONAS „The green White“ ist eine besonders umweltfreundlich produzierte, hochwertige Innenfarbe. Technisch bedingte Restmengen aus der Herstellung von Premiumfarben bilden die Basis für eine neu rezeptierte Innenfarbe mit ausgezeichneten Eigenschaften.
- JONAS „paint to paint“ – ein Verfahren das keine neuen Rohstoffe verbraucht und Umweltbelastungen reduziert.

**Kenndaten nach DIN EN 13300:**

- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 ( $\geq 99,5$ ) bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m<sup>2</sup>/l
- Glanzgrad: stumpfmatt (Reflektometerwert < 5 bei 85° Messwinkel)
- Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

## Werkstoff

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich:</b>    | Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rauhfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). |
| <b>Bindemittelbasis:</b>     | Spezial-Kunstharz-Dispersion   |
| <b>Farbton:</b>              | Modernes weiß  |
| <b>Festkörper:</b>           | Ca. 55 - 60 %  |
| <b>Spezifisches Gewicht:</b> | 1,40 – 1,55 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>pH-Wert:</b>              | Ca. 9 – 10   |
| <b>Verdünnungsmittel</b>     | Wasser   |
| <b>Viskosität:</b>           | Leicht thixotrop   |

## Beschichtungstechnische Eigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Verarbeitung:</b>               | Streichen, rollen, spritzen (airless).   |
| <b>Untergrund:</b>                 | Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit JONAS Hydro-Haft- & Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-Merkblätter zu beachten. |
| <b>Beschichtungsaufbau:</b>        | Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.   |
| <b>Verbrauch pro Beschichtung:</b> | Ca. 150 ml/m <sup>2</sup> auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).  |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b>    | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.   |

# The green White



## Beschichtungstechnische Eigenschaften

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Trocknung:</b>               | Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlängern die Härtungs- und Trocknungszeiten.   |
| <b>Tönbarkeit:</b>              | Mit JONAS Allcolor Vollton- und Abtönfarben. Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten, auch hinsichtlich Konservierungsmitteln möglich.<br><br>Farbtongenauigkeit: Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichmäßigkeit des Farbtons. Folgende Bedingungen in jedem Fall vermeiden:<br>a. ungleichmäßiges Saugverhalten des Untergrunds<br>b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Fläche<br>c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalität und/oder Inhaltsstoffe aus dem Untergrund |
| <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> | Sofort nach Gebrauch mit Wasser.   |

## Allgemeines

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Lagerung:</b>                 | Kühl, aber frostfrei.  |
| <b>Haltbarkeit:</b>              | Mind. 12 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachgerechter Lagerung.   |
| <b>Art.Nr. und Bezeichnung:</b>  | 00 57 001 JONAS The green White  |
| <b>Verpackung:</b>               | 9 l ausreichend für ca. 60 m <sup>2</sup>  |
| <b>Inhaltsstoffe:</b>            | Kunstharz-Dispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.  |
| <b>Konservierungsmittelfrei:</b> | *o.K., d.h. wir verzichten bei der Herstellung des Produkts auf den Zusatz von Konservierungsmitteln.  |
| <b>Ökobilanz:</b>                | Informationen zur Ökobilanz finden Sie auf unserer Homepage unter Service / Technische Informationen / Download: Umwelt-Produktdeklaration (EPD).  |
| <b>Sicherheit:</b>               | Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.  |
| <b>Kennzeichnung:</b>            | Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].   |
| <b>Produkt-Code:</b>             | BSW10  |
| <b>EU-Grenzwert:</b>             | EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.  |
| <b>Entsorgung:</b>               | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.  |
| <b>Hinweis gemäß CLP:</b>        | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |